



Informazione Tecnica (05/21)

GRAVIHEL PUR TOPCOAT 600

- Finitura bicomponente opaca di alta qualità per la protezione di mobili piani, impiallacciati e massicci.
- È possibile l'utilizzo come trasparente senza paste direttamente su mobili piani, impiallacciati e massicci (3 strati). Nessun primer necessario.
- VOC Conforme

PREPARAZIONE SUPPORTO	GRAVIHEL PUR WOOD PRIMER
	 P360 – P600
	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner

Tipo di prodotto: Acryl - isocianato
Aspetto: 600 – 001 DEEP MATT
 600 – 002 SEMI MATT /SATIN
 600 – 003 SEMI GLOSS

Viscosità finale: 70 - 80s
 DIN 53211 Φ4 / 20°C

Densità componente A: 0,95 – 0,97 kg/l

Contenuto solido: A volume: 27%
 A peso: 30 - 34%

VOC: 2004/42/IIIB(e)(840)750

Il valore limite VOC per questo genere di prodotti in UE (categoria II B (e) pronti per l'applicazione è di 840 g/l. Il valore VOC di questo prodotto pronto all'applicazione è di 750 g/l.

È UTILIZZATO ANCHE PER RINNOVARE VEICOLI INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Resa teorica: 5 - 6 m²/lit.

Resistenza a temperature nel breve termine fino a 140 °C
(temperatura secca) lungo termine fino a 80 °C

Temperatura di lavorazione: + 10°C fino a max. + 40°C, umidità massima 75%

Tonalità di colori: GRAVIHEL COLOR TOOLS

