

Техническа информация (09/20)

GRAVIHEL PUR PRIMER 40 BEIGE

- Двуконпонентен грунд, който може да се използва в комбинация с покрития с различни качества, като полиуретан, алкид и модифициран алкид, за защита на различни стоманени конструкции, селскостопански и строителни машини, железопътни превозни средства, за обновяване на промишлени и търговски обекти и превозни средства и за защита на други стоманени повърхности.
- Отговаря на директивата за ЛОС

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА	
	 P220 – P280
	 GRAVIHEL Antisilicone cleaner

Тип: 2К акрил свързващо
Степен на блясък: MATT

Вискозитет при нанасяне: 100 - 120 сек.

DIN 53211 Ф4 / 20°C

Плътност на компонент А: 1,53 – 1,58 кг/л

Сухо вещество А + В в приложената форма: По отношение на обем: 60+/-3%
По отношение на тегло: 77+/-3%%

VOC: 2004/42/II B(c)(540)530
VOC готов за употреба (г/л)= max.530

Теоретична покривност: 5,5 м²/л

Цвят: бежово

	Съотношение на смесване-обемно:	10:1 + 5-10% GRAVIHEL 2K PUR SINGLECOAT HARDENER GRAVIHEL 2K PUR THINNER
	Съотношение на смесване-тегловно:	14:1 + 5-10% GRAVIHEL 2K PUR SINGLECOAT HARDENER GRAVIHEL 2K PUR THINNER
	Жизнеспособност(pot life) при 20°C:	2 ч
	Работен вискозитет: DIN 53211 Ф4 / 20°C	30 сек.
	Нанасяне с пистолет:	1,6 – 1,8 мм. 2 - 3 бар
	Метод на работа: Дебелина на покритието:	2 100 - 120 микрона
	Изчакване:	10 мин. /20°C време за изчакване между сло-еве
	Време за сушене при 20°C: Време за сушене при 60°C:	24 ч 30 мин.
	Сухо шлайфане:	P400 – P600
	нанасяне с четка:	За малка повърхност 0-5% GRAVIHEL 2K PUR THINNER
	Срок на годност:	2 години

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Вижте Информационния лист за безопасност

2K материалите реагират с влагата, затова всички съдове за смесване и инструменти трябва да бъдат абсолютно сухи. Относителната влажност при работа на въздуха не трябва да превишава 80%

Затворете опаковката на втвърдителя веднага след употреба, тъй като продуктът реагира с влагата и може да причини дефекти в продукта. Данните могат да варират при различни условия.,

Всяка част от тази информация може да се промени по всяко време без предупреждение. Информацията е получена от дългогодишен опит и е собственост на HELIOS Refinish. Ние гарантираме, че качеството на работа, извършена съгласно нашите инструкции, дава резултати, ние не поемаме отговорност, ако са използвани други продукти или ако други фактори са повлияли на крайния резултат. Последната версия на TDS замества всички предишни версии. Можете да получите най-новата версия от вашия дистрибутор във вашата страна. Потребителят на този продукт трябва да използва продукта в съответствие със законите и разпоредбите за безопасност при работа и управление на отпадъците.